



GREASEN N-EP 00/000

CARACTERÍSTICAS:

Greasen NEP 00/000 é uma massa lubrificante semifluida produzida com base num espessante de lítio-cálcio e consistência NLGI 00/000. Contêm aditivos extrema pressão (EP), antidesgaste (AW) e inibidores de corrosão e oxidação.

Greasen NEP 00/000 é produzida com base numa mistura de óleos nafténicos de alta qualidade.

O espessante de Lítio e Cálcio assegura uma resistência superior à lavagem por água, doce ou salgada.

APLICAÇÃO:

Greasen NEP 00/000 é uma massa lubrificante semifluida destinada à utilização em sistemas centralizados de veículos comerciais operando a temperaturas que variam entre -30°C e 90°C, temporariamente até 120°C. Esta massa lubrificante está preparada para suportar cargas elevadas e para manter a fluidez mesmo a muito baixa temperatura.

Greasen NEP 00/000 é aprovada pela norma MAN 283 Li-P 00/000, para a lubrificação de rolamentos e chumaceiras de veículos pesados e para sistemas de lubrificação centralizada, em conformidade com a norma DIN 75203.

NORMAS, APROVAÇÃO, ESPECIFICAÇÃO:

Aprovada MAN 283 Li-P 00/000, NLGI: 00/000

DIN 51 502: KP00/000E-30

ISO 6743-9: CBEB-00/000



PARAMETROS FISICO-QUÍMICOS:

PARAMETRO	UNIDADE	VALORES TÍPICOS
Penetração trabalhada 25 °C, 60 x	mm/10	426
Penetração trabalhada 25 °C , 5000 x	mm/10	437
Ponto de gota	°C	171
Propriedades Anti-ferrugem: Água destilada	% (m/m)	0-0
Solução 0,5% NaCl	Grau de corrosão	0-0
Resistência à Oxidação a 100°C, 100 horas	kg	0,007
Resistência à Água a 40°C	-	0-40
Pressão do caudal a -35°C	mbar	< 80
Ensaio de carga 4 esferas: Ponto de soldadura	kg	250
Diâmetro médio, 40 Kg – 60 min	mm	0,48

NOTA:

Os parâmetros físico-químicos listados na tabela são valores típicos. Os valores reais são definidos no certificado de controlo de qualidade de cada lote.

